

Vasbeton függőfolyosó és vasbeton lépcső
alsó sérült betonfelületének javítása 5 rétegben
MAPEI betonjavító anyagokkal

- 1.- MAPEFER 1K egykomponensű korrózióvédő habarcs betonacélokra 2,5 kg/m²
- 2.- MAPEGROUT TISSOTROPICO zsugorodáskompenzált, nagy nyomószilárdságú állékony betonjavító 8 mm vastagságban 12,8 kg/m²
- 3.- MONOFINIS egykomponensű, normál kötéseidejű simító habarcs 5 mm vastagságban 7 kg/m²
- 4.- ELASTOCOLOR PRIMER nagy behatoló képességű oldószeres alapozó 0,1 kg/m²
- 5.- ELASTOCOLOR PITTURA akrilgyanta alapú elasztikus, vizes disperziós festék fehér vagy 7032 RAL színben 0,6 kg/m²


Vasbeton függőfolyosó felső sérült betonfelületének és vízszigetelésének javítása MAPEI anyagokkal több rétegben

- 1.- A vasbeton felületek kiegyenlítésére 4-6 cm vastagságban PLANICRETE (Planicrete/víz/Topcem=1/1/3) diszperzióval készített kötőhid
- 2.- Kötőhidra készített TOPCEM PRONTÓ ESZTRICH 3-4 cm vastagságban
- 3.- Vízszigetelő bevonat: AQUAFLEX ROOF PLUS + MAPECOAT TNS URBAN a termékismertetőben megadott rétegrendben felhordva min 2 kg/m² anyagfelhasználással 8-9 rétegben

1. SZÁMÚ ÉPÜLET

A szerkezetek megbontása után minden esetben a tervező értesítendő.

**A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓAK!
A TERV AZ ÉPFA-TERV Kft. TULADONÁT KÉPEZI!**

ÉPÍTETTŐ: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3980 SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TER 5. sz.	ÉPÍTÉSI HELY: 3980 SÁTORALJAÚJHELY, NEFELEJCS u. 1. sz.	HRSZ.: 109/39
TERVFAJTA:	TERV MEGNEVEZÉSE: MEGLÉVŐ LAKÓHÁZ KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA	
 <p>ÉPFA-TERV KFT.</p> <p>Építési, Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft.</p> <p>3994 Pálháza, Petőfi S. u. 1.</p> <p>Tel.: 47/570-015, 70/9455-030 E-mail: epfatervpalthaza@gmail.com</p>		RAJZSZÁM: E - 3 LÉPTÉK: M=1:100
TERVEZŐ: LENGYEL ZSOLT TN: É3-05-0189	TERV LAP: METSZETEK	DÁTUM: 2018. július